

BauderTOP TS 40 NSK

Nová generace doplňkových hydroizolačních pásů
se samolepícím spojem



BauderTOP TS 40 NSK

Doplňkový hydroizolační pás se samolepícím spojem na bednění

Asfalt a moderní technika samolepícího spoje - to představuje BauderTOP TS 40 NSK. Kromě toho, je pokládka pásu obzvláště snadná a bezpečná. Pás je odolný povětrnostním vlivům, je extrémně robustní a odolný proti roztržení. Tím se výrazně odlišuje od běžných textilních fólií. Jeho nízká hmotnost jej dělá nezaměnitelným mezi asfaltovými pásy.

■ Čistý, příjemný dotyk

Díky povrchu s oboustrannou rohoží, v nichž je asfaltová hmota „zabalena“, je pás čistý a obzvláště příjemný při zpracování.

■ Obzvláště robustní - po celou dobu životnosti střechy

Bauder již před 40 lety přinesl na trh první střešní pás na asfaltové bázi pro šikmé střechy. Tyto pásy dodnes splňují technické požadavky na ně kladené.

■ Nová receptura asfaltové směsi pro nejlepší pochůznost

Ať už v horku, chladu nebo vlhkosti: BauderTOP TS 40 NSK je bezpečně pochozí. Neklouzavá krycí rohož na povrchu,

zajišťuje v suchém nebo vlhkém počasí vysokou přilnavost a přispívá tím k bezpečnosti při práci.

■ Rychlé, bezpečné slepení spojů

Stažení ochranné fólie z obou podélných spojů a přitlačení lepivých povrchů k sobě, se provádí v jediném pracovním kroku - a tak bezpečně drží.

■ Vzduchotěsný - pod BauderPIR

Dle ČSN 73 1901 musí být střešní konstrukce provedeny vzduchotěsně. Díky bezproblémovému lepení ve spojkách může být s BauderTOP TS 40 NSK garantována požadovaná vzduchotěsnost, např. pod BauderPIR tepelněizolačními prvky.

■ Výjimečně pevný a odolný proti roztržení

Vložka z umělohmotné rohože dělá pás výjimečně pevným a odolným proti roztržení hřebíkem – a tím obzvláště odolným proti sání větru po přibití na dřevěné bednění.

■ Oblast použití (Pravidla CKPT)

Třída 3 - DHV s utěsněnými přesahy (ve spojení s Bauder těsněním pod kontralatě), Třída 4 - DHV s utěsněnými přesahy.

	BauderTOP TS 40 NSK
Povrch	nahoře: umělohmotná rohož, samolepící spoje dole: umělohmotná rohož, samolepící spoje
Nosná vložka	umělohmotná rohož
Délka DIN EN 1848-1	40 m
Šířka DIN EN 1848-1	1 m
Plošná hmotnost DIN EN 1848-1	cca 700 g/m ²
Chování při vnějším požáru DIN EN 13501-1	třída E (B2 dle DIN 4102-1)
Odolnost vůči průchodu vody DIN EN 1928:2001	W1
Propustnost vodních par (sd-hodnota) DIN EN 1931	cca 20 m
Ohebnost za nízkých teplot DIN EN 1109	-25 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě DIN EN 1110	≥ +100 °C
Tahové vlastnosti největší tahová síla DIN EN 12311-1 protažení DIN EN 12311-1	podélně ≥ 450 N/50 mm; příčně ≥ 300 N/50 mm podélně ≥ 50%; příčně ≥ 50%
Odolnost proti roztržení (hřebík) DIN EN 12310-1	podélně ≥ 200 N; příčně ≥ 200 N
Kvalitativní třída dle Pravidel CKPT	Třída A

Příslušenství: ■ BauderColl - k lepení příčných spojů ■ BauderTEC PMK - k provedení detailů ■ Bauder těsnění pod latě

Pokyny pro plánování a provádění

Dle platných pravidel pro navrhování a provádění střeš se skládanou krytinou je DHV volně natažená na krokách nebo na celoplošném bednění, doplňkovým opatřením pod střešní krytinu - ale nikoliv provizorní hydroizolací. Toho lze dosáhnout pouze pomocí vhodných ochranných opatření - viz pravidla cechu. Toto platí, pokud se vyskytují zvýšené požadavky jako např. náročné klimatické poměry, konstrukční náročnost střechy nebo je podkrovi využito pro obytné účely.

BAUDER
střechy s jistotou.

Bauder s.r.o.
Chodovská 3/228
141 00 Praha 4
Telefon +420 272 766 272
Fax +420 272 765 957
info@bauder.cz

www.bauder.cz

Všechny údaje v tomto listu jsou založené na současném stavu techniky. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění. Informujte se případně o příslušných poznátcích platných v době Vaší objednávky.

1786BR/0116 CZ