



Q-TAPE BUTYL PRO


TECHNICKÝ LISTEurovent **BUTYL PRO**

Obojstranná butylová páska určená na lepenie a tesnenie strešných membrán, vetruzdorných membrán, parozábrana a strešných fólií, ako aj na utesnenie strešných stavebných konštrukcií. Vyrobená z butylu, bez rozpúšťadiel, chránená silikónovým papierom. Je šetrná k životnému prostrediu.



PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Materiál		Butyl, silikónový papier
Šírka	[mm]	45
Dĺžka	[bm]	20
Hrúbka	[mm]	1,5
Hustota butylu	[g/cm ³]	1,65
Pevnosť v ťahu	[N/cm ³]	24
Odolnosť voči odlupovaniu	[N/cm]	21
Teplotná odolnosť	[°C]	-40 do +90
Odolnosť voči starnutiu		odolná
Farba		sivá
Teplota pri skladovaní	[°C]	od +5 do +25
Balenie		8 roliek/kartón; 30 kartónov/paleta - 240 roliek

Výhody:

- Vysoká priľnavosť • Široká lepiaca plocha
- Odolná voči UV žiareniu • Vodeodolná



Q-TAPE BUTYL PRO



Eurovent BUTYL PRO

Použitie:

Používa sa predovšetkým ako tesniaca páska pod latovanie, zaisťuje utesnenie pod latou na strešnú membránu, v miestach, kde klince a sponky prerazia strešnú membránu. Okrem toho sa používa na lepenie a tesnenie porozábran a strešných fólií. Dokonale ich kombinuje s plastovými, betónovými, drevenými, tehlovými a kovovými prvkami. Výborne sa hodí aj na lepenie a tesnenie vetruvzdorných membrán v rámovej konštrukcii.

Montáž:

Pásku skladujte cca 24 hodín pred aplikáciou pri izbovej teplote (od 5°C do 25°C). Teplota pri aplikácii pásky by mala byť nad 5°C (odporúčame nad 10°C). Povrch, na ktorý bude páska lepená, by mal byť suchý, bez prachu a mastnoty. Odstráňte obal, rozviňte kotúč butylu na požadovanú dĺžku a jedným pohybom ho priložte na podklad. Odstráňte ochrannú fóliu. Butyl je termoplastická látka. Jeho tvrdosť sa zvyšuje pri nízkych teplotách a pri vyšších teplotách mäkne. Ak je butyl príliš tvrdý, mierne ho zahrejte, aj je príliš mäkký, odporúča sa dať ho do chladnej miestnosti.

Skladovanie / preprava:

Rolky by sa mali skladovať pri izbovej teplote v suchých vnútorných priestoroch bez vlhkosti a priamym UV žiarením. Upozorňujeme, že butyl je plastická látka - veľmi ľahko sa deformuje. Odporúča sa skladovať v orginálnych, zatvorených krabiciach. Na kartón neukladajte ťažké predmety, pretože môžu poškodiť kartón a následne zdeformovať butylové pásy. Rolky by sa mali prepravovať v krytých dopravných prostriedkoch, chránené pred poškodením. Pásku je potrebné chrániť pred chemikáliami, najmä látkami na báze rozpúšťadiel pretože môžu znížiť technické parametre produktu alebo ju trvalo poškodiť. Odporúčaná doba skladovania je 24 mesiacov.

Na výrobok sa vzťahuje záruka za predpokladu prísneho dodržiavania pokynov v technickom liste. Výrobca si v yhradzuje právo odmietnuť uznanie reklamácie v prípade nedodržania uvedených pokynov.

Uvedené informácie, odporúčania a usmernenia boli poskytnuté na základe našich najlepších znalostí, výskumov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu si musí osobne zaistiť všetky možné prostriedky vrátane testovania konečného produktu v príslušných podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na dosiahnutie jeho zamýšľaných cieľov.

Dátum aktualizácie 01/2021