

BIANCA PLUS

latexová interiérová farba

VLASTNOSTI

- vysoký stupeň belosti
- paropriepustná
- odolná voči umývaniu a mokrému oderu
- nešpliecha počas maľovania
- vysoká krycia schopnosť
- vysoká priľnavosť k typickým stavebným podkladom, vrátane pokrytých akrylátovými nátermi
- vysoká výdatnosť
- bez zápachu

POUŽITIE

Vysokokvalitná latexová farba na vnútorné použitie na vytváranie dekoratívno-ochranných povrchov v obytných, kancelárskych, gastronomických a podobných priestoroch. Určená na aplikáciu pre typické minerálne podklady: vápenno-cementové omietky, hladký sádrový povrch, sadrokartónové dosky atď., ako nové, tak aj pokryté maliarskymi nátermi. Optimálne zvolené reologické prísady dodávajú farbe vynikajúce aplikačné vlastnosti, ktoré zvyšujú komfort pri práci. Natreté povrchy dosahujú krásny matný vzhľad. Takisto sa vyznačuje veľmi dobrou krycou schopnosťou, vysokou výdatnosťou a odolnosťou povrchu. Plné odolnostné vlastnosti farba dosahuje po 28 dňoch. Matná, s nízkou emisiou rozpúšťadiel.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Skupina produktov	interiérové produkt			
Základné zložky	akrylátová disperzia, titánová bieloba, uhličitan vápenatý, kremičité plnivo, voda, prísady, konzervačné látky			
Farba	biela			
Povrch	matný			
Spotreba	cca. 0,09 l/m ² pri jednom nátere*			
Parametre	Parameter	Norma	Hodnota	Jednotka
	Hustota	STN-EN ISO 2811-1:2016-04	1,45–1,55	g/cm ³
	Obsah pevných látok	STN-EN ISO 3251:2008	60–70	%
	Priepustnosť pre vodnú paru	STN-EN ISO 7783:2018-11	< 150	g/(m ² d)
	Hrúbka ekvivalentnej vzduchovej vrstvy	STN-EN ISO 7783:2018-11	< 0,14	m
	Odolnosť povlaku voči mokrému oderu	STN-EN ISO 13300:2002 PN-C-81914:2002	Trieda 2 Typ I	-
	Krycia schopnosť	PN-C-81914:2002	Trieda 2	
	Limit VOC: kat. (A/a), povolené 30 g/l.	Produkt obsahuje ≤ 30 g/l.		

Uvedené parametre sú priemerné hodnoty výsledkov získaných počas testovania. Vzhľadom na použitie prírodných surovín sa skutočné hodnoty môžu mierne líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke.

* Spotreba závisí od podkladu a spôsobu nanášania. Uvedená hodnota je orientačná.

SPÔSOB POUŽITIA

Podklad

Podklad musí byť čistý, pevný, súdržný, rovný a odmastený. Škrvy a výkvety natrite izolačnou farbou IZOLARE. Slabo držiace staré nátery je potrebné odstrániť. Nerovnosti a defekty vyrovnajte vhodnou stierkou (napr. Akrylsachtel). Plesne a riasy dezinfikujte prípravkom ALGHESIL. Nové cementové omietky musia vyzrieť min. 28 dní, sadrové min. 14 dní.

Penetrácia

Pred nanosením farby ošetrte podklad penetračným náterom SEMPRE GRUNT W, ULTRAGRUNT alebo LATEX GRUNT. Silne sfarbené podklady penetrujte s latexovou základnou farbou LATEX GRUNT.

Nanášajte 2x valčekom, štetcom alebo striekaním (vrátane metódy AIRLESS, parametre v tabuľke).

Po otvorení obalu je potrebné skontrolovať, či na viečku nie sú zaschnuté zvyšky farby, ktoré vznikli v dôsledku nevhodného skladovania. Ich prítomnosť vo výrobku môže nepriaznivo ovplyvniť vzhľad vytvorenej vrstvy. Aby sa predišlo farebným rozdielom je nevyhnutné vykonávať samostatné architektonické prvky v jednom pracovnom cykle, spájajúc jednotlivé „mokré na mokré“. Maľovanie každej samostatnej plochy ukončujeme pohybmi valca, štetca alebo zariadenia na nástrek v jednom smere. Odporúča sa vykonávať práce pri teplote od 10 do 30 °C.

Nanášanie

Výrobca	Zariadenie	Tryska	Tlak [bar]	Filter [siet']	Riedenie [%]	Výdatnosť [l/min]
WAGNER	ProSpray 3.21	0552-519	200	60	5	1,25
TITAN	Titan 450e	661-517	200	60	10	1,25
GRACO	StMax 395	PAA517	180	60	10	1,25

Riedenie

Výrobok je pripravený na používanie. Ak je to potrebné, rozriedte ho max. 5% vody. Príliš veľké riedenie môže byť príčinou zníženia krycej sily, čo vedie k tvorbe škvŕn.

Schnutie

Pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 55% je doba schnutia farby približne 2 hodiny. Nízka teplota a zvýšená vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.

Čistenie náradia

Vodou, ihneď po použití.

BALENIE

10, 15 litrov

SKLADOVANIE

Skladujte na chladnom a nemrznúcom mieste v pôvodnom neotvorenom obale. Výrobok je po zmrazení nepoužiteľný. Dátum spotreby je uvedený na veku obalu.

BOZP

Uchovávať mimo dosahu detí. Tento výrobok je nehorľavý. Nie je kvalifikovaný ako nebezpečný podľa platných právnych predpisov. Pri práci s výrobkom dodržiavajte základné pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V prípade kontaktu s očami ich vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Používajte podľa pokynov. Počas a po maľovaní vetrajte miestnosť, kým nezmizne charakteristický zápach. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [WE 247-500-7], 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [WE 220-239-6] (3:1). (Etylenodioxy)dimetanol [WE: 222-720-6]. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Výrobca garantuje kvalitu výrobku, ale nezodpovedá za spôsob jeho použitia. Informácie vychádzajú z dlhoročných skúseností a neoslobodzujú používateľa od dodržiavania stavebných zásad a predpisov BOZP, a preto nepredstavujú základ pre právne spory. V prípade otázok, prosím, kontaktujte výrobcu.

SEMPRE FARBY Sp. z o.o.

43-301 Bielsko-Biala, ul. Gen. J. Kustronia 60
Tel. 33 496 06 09, Fax 33 496 06 10

NIP 547-19-95-321 REGON 072893690 KAPITAŁ 1.170.000,00 PLN
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000190876

e-mail: info@semprefarby.pl
www.semprefarby.pl